



כיצד עובדים עם סקלפי פולימרי של POLYFORM ?

לתחילת העבודה דרושים ידיים נקיות ומשטח עבודה נקי.  
אזור העבודה יכלול:

משטח עבודה מזכוכית או ממתכת ונייר שעווה או רדיד אלומיניום.

1. מעבדים את הצבעים הבהירים לפני הכהים בכדי להימנע מהכתמת החימר.
2. ריכוך החימר נעשה ע"י לישה עד שהחימר רך וחלק.
3. על מנת לחבר שתי חתיכות חימר יש ללחוץ בחוזקה בכדי להבטיח שהחלקים יישארו מחוברים לאחר אפייה.
4. יש לאפות על גבי משטח חסין חום (זכוכית את מתכת) בטמפ' של 130 מעלות צלזיוס למשך 30 דקות עבור כל 6 מ"מ עובי.

אזהרה

פרמו סקלפי משמש למטרות דקורטיביות בלבד ואינו יכול לבוא במגע עם מזון, משקאות וחומרי עישון.

אין לאפות במיקרוגל.

אין לאפות מעבר לזמן ולטמפ' המומלצים.

יבואן: סופרקייט שיווק (1995) בע"מ.

ת.ד 199 בני ציון 60910.

[www.superkit.co.il](http://www.superkit.co.il)